

<u>FICHA TÉCNICA DE PRODUTO</u>

Denver BH 7018

SFA5.1/5.1M:2012 AWS E7018-1

Eletrodo revestido - Baixo Hidrogênio para soldagem aços Carbono até 600 Mpa em todas as posições

Descrição

Denver BH 7018 é um eletrodo revestido do tipo básico da classe E7018-1 com baixo teor de Hidrogênio para soldagem de aços Carbono até 600 Mpa de resistência mecânica e elevada tenacidade (-45°C). Possui arco estável permitindo fácil controle e manuseio em todas as posições de soldagem. Seu sistema de escória do tipo básico com inclusão de fluoretos diversos resulta em excelente ensaios de qualidade radiográficas. O metal de solda apresenta-se com elevada tenacidade/impacto a -45°C permitindo soldagem da maioria dos aços Carbono em todos os segmentos industriais e principalmente no segmento naval/off-shore que demanda maior tenacidade em todas as posições de soldagem.

Aplicações de Campo

Caldeiraria estrutural leve ou pesada para soldagem em todas as posições, soldagem de manutenção em diversas aplicações da indústria mecânica, química e petroquímica, naval, "off-shore", geração de energia, açúcar & álcool, mineração/siderurgia desde soldagem estrutural e reparos e em todos os outros segmentos industriais em aços Carbono em geral com resistência mecânica até 600 Mpa e elevada tenacidade a -45°C.

Propriedades Mecânicas

| Resistência Tração | 570 / 590 MPa | | |
|----------------------|-------------------|--|--|
| Limite Elástico | 470 / 490 Mpa | | |
| Alongamento | 28 / 30% | | |
| Impacto (Charpy) | 70J (-45°C) | | |
| Hidrogênio Difusível | 4-6 ml/100 g (H8) | | |

Homologações

FBTS: N1859 H8

Normas

EN ISO 2560-A/B E 38 4 B 3 2 H10 / E 49 18-1

Parâmetros e Dados Soldagem

| Metal Base |
|------------|
|------------|

Aços ASTM A106 Grau A,B,C – ASTM A181 G60/70
Aços ASTM A283 Grau A, C – ASTM A285 Grau A,B,C
Aços Navais A,B,C,D,E,F – A32 E36
ASTM A414 Grau A,B,C,D,E,F,G - A501 Grau B
ASTM A516 55/60/65/70 – ASTM A588 Grau A,B
API 5L X42, X52, X56, X60, X65 – Aços A36, SAE 1020/1030
ASTM A573 Grau 58,65,70 – ASTM A633 Grau C

Composição Química

Metal de Solda (sem diluição)

| С | Si | Mn | Р | S |
|-------|------|-------|-------|-------|
| 0,09 | 0,40 | 1,30 | 0,020 | 0,018 |
| Cr | Мо | Ni | Cu | V |
| 0,040 | 0,01 | 0,020 | 0,015 | 0,020 |

| Ø (mm) | Código | Tensão (V) | Amperagem(A) CA> 70V /CC+ | Posição Soldagem | Embalagem |
|-----------|------------------------|---------------|------------------------------|------------------|--------------------------|
| 2.50X350 | 301251620 301254420 | 20 / 30 | 70 / 110 | | Lata 18Kg Cx Saco 2Kg |
| 3.25X350 | 301321620 301325020 | 20 / 30 | 100 / 150 | | Lata 18Kg Cx Saco 2Kg |
| 4.00X450 | 301402120 301406420 | 20 / 30 | 130 / 200 | | Lata 25Kg Saco 5Kg |
| 5,00X450 | 301502120 | 20 / 30 | 170 / 270 | | Lata 25Kg |
| 6,30X450 | 301632120 | 20 / 30 | 210 / 350 | | Lata 25Kg |
| === (=: | | | | | |

FDS (Ficha de Dados e Segurança) pode ser obtida através da área de Vendas A Denver Soldas SA reserva-se ao direito de promover melhorias técnicas em seus produtos, design e/ou especificação sem aviso prévio.

Armazenamento e transporte (geral): Locais secos, sem contato com umidade.

Condições e instruções de uso (pré-soldagem): Conservação em estufas: 100/120°C – Ressecagem: 350°C / 2h

Validade: Embalagem fechada e mantida as condições de armazenamento: 2 anos da data de fabricação

Elaborado/Aprovado GI 23/10/25 - Rev 02/2025